



# ООО «Новтехстрой»

Юр. адрес: 129515. г.Москва, ул. Академика Королева, д. 9, корп. 5.

Тел./факс (495) 933-27-54, 937-65-68.

E-mail: info@novtehstroy.ru Web: www.novtehstroy.ru

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 19

Двухкомпонентный герметизирующий и гидроизолирующий материал  
марки **ТФ-1-ВТ**

ТУ 5770-004-70017137-2003

Санитарно-эпидемиологическое заключение  
77.МО.02.577.П.000104.03.10 от 16.03.2010г

Партия № 19

Дата изготовления 22 февраля 2012г

**Компонент А** (герметик):

Масса нетто, кг 234

Вид тары: пластмассовые ведра с крышкой  
объемом 15, 10, 5, 3, 2 и 1 литр.

Общее количество материала, кг 300

**Компонент Б** (отвердитель):

Масса нетто, кг 66

Вид тары: полиэтиленовые пакеты  
или пластмассовые ведра

Соотношение компонентов А : Б = 3,54 : 1

Фасовка (А+Б), кг	Компонент А (герметик), кг	Компонент Б (отвердитель), кг
20	15,6	4,4 (в двух пакетах по 2,2кг)
<u>10</u>	<u>7,8</u>	<u>2,2 (в одном 2л ведре)</u>
5	3,9	1,1 (в 2л ведре)

### Показатели качества

№	Наименование и размерность показателей	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1.	Внешний вид	Однородная черная вязкая паста	<u>Соответствует</u>
2.	Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,6	<u>1,6</u>
3.	Условная прочность при разрыве через 7 суток, МПа, не менее *)	1,2	<u>1,2</u>
4.	Условная прочность при разрыве через 28 суток, МПа, не менее *)	2,0	<u>2,0</u>
5.	Относительное удлинение при разрыве через 28 суток, %, не менее *)	300	<u>350</u>
6.	Жизнеспособность после введения отвердителя, час <u>(17°C)</u>	Не менее 1 Не более 4	<u>2 часа 15 мин</u>

\*) Гарантированный прогноз, основанный на результатах лабораторных испытаний.

Гарантийный срок хранения 3 месяца.

Продукт соответствует требованиям ТУ 5770-004-70017137-2003

Начальник производства \_\_\_\_\_

/Корчагин В.П./

